



# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Sand Shine

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento de efeito decorativo com acabamento de textura metalizada.

Produto monocomponente, anti mofo, fácil aplicação pronto pra uso.

Indicação

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas não molháveis.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Resina acrílica base água, pigmento perolado e aditivos.
<b>Cor:</b>	Off White, Iva, Quartzo rosa, Safira e Sunshine
<b>Tempo de cura:</b>	03 horas entre demãos, 24 horas cura total.25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	Pote de 1,3kg
<b>Aplicação:</b>	Desempenadeira.
<b>Rendimento:</b>	De 3 a 4m <sup>2</sup> por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato.
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine as impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, mofo ou partes soltas, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. A superfície devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida ou com focos de infiltrações. A superfície deve estar lisa e plana para garantir um acabamento perfeito. Os substratos devem ser tratados com a Resina 5 em 1 para igualar a absorção do substrato.

### Aplicação do produto

Misturar o produto antes de realizar a aplicação. Aplicar com pincel ou desempenadeira até chegar ao acabamento desejado.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.ltshiner.com.br](http://www.ltshiner.com.br).\*\*Imagens ilustrativas



Ficha técnica 183 – LT Shiner Sand Shine

Rev.: 02 – 25/10/2022

**LTSHINER**

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA