



# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LT SHINER UMA BORRACHA LÍQUIDA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Uma borracha líquida é um produto com diversas funções de alto desempenho, onde pode ser aplicado como Textura, Tinta e Manta Líquida. É um produto elastomérico, impermeabilizante, alcalirresistente, onde age evitando a proliferação de microorganismos tais como: ácaros, fungos, bactérias e algas, e de secagem rápida. Este produto evita o surgimento de trincas e microfissuras.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
<b>Cor:</b>	Azul, Areia, Branco, Camurça, Cerâmica telha, Cinza, Elefante, Granizo, Gelo, Marfim e Palha.
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável.
<b>Embalagem</b>	20Kg
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação.
<b>Aparência:</b>	Pastosa
<b>Rendimento:</b>	Textura – 12 à 20m <sup>2</sup> Manta líquida – aproximadamente 20m <sup>2</sup> . Aplicação com Uma manta – 10m <sup>2</sup> Tinta- aproximadamente 180m <sup>2</sup> por demão
<b>Tempo de secagem:</b>	Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 24 horas (25°C e 60% URA).
<b>Acabamento:</b>	Fosco

### Preparação da superfície

Para o uso de acabamento final (Tinta ou Textura): Em bom estado (com ou sem pintura): Lixe e elimine o pó com pano úmido. De gesso, concreto ou blocos de cimento: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique a LT SHINER RESINA 5 EM 1 na diluição de selador de paredes, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso, deve-se aplicar direto no gesso.

Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições. Para paredes internas utilize LT SHINER UMA MASSA e/ou para áreas externas use a LT SHINER MASSA NIVELADORA. Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Confira se está bem seco a área antes de pintar.

Com umidade: Antes de pintar, identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Com brilho: Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

Com gordura: Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura e de até 10 mm com profundidade de até 8 mm): Abra a trinca em forma de V. Limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique LT SHINER RESINA 5 EM 1 nas paredes. Preencha as trincas com LT SHINER UMA BORRACHA LÍQUIDA ou com LT SHINER BORRACHA LÍQUIDA 123.

Para uso como Manta líquida: Para substratos de concreto recentes (mínimo de 48 horas) recomenda-se a aplicação de duas demãos da LT SHINER RESINA 5 EM 1, após secagem, pode-se aplicar o LT SHINER UMA BORRACHA LÍQUIDA. Caso o substrato esteja muito irregular, recomenda-se regularizá-lo. O concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que possam prejudicar a aderência como graxas, óleos, entre outros. A limpeza do substrato poderá ser manual, por lixamento ou por hidro-jateamento. A temperatura da base não deverá ser inferior a 15°C nem superior a 35°C. Para lajes acima de 40m<sup>2</sup>, ralos, juntas de concretagem, fundos de reservatório, tubulações e rodapés e demais áreas sujeitas a movimentação, aplicar a LT SHINER UMA MANTA entre a primeira e a segunda demão.



Ficha técnica 283 – LT Shiner Uma borracha líquida  
Rev.: 00 – 16/03/2023

**LTSHINER**

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande  
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:  
CNPJ 05.079.776/0001-62  
Inscr. Est. 286.213.046.112  
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida  
CRQ 4ª Região 044100961  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Para o uso de acabamento Textura: Utilizar desempenadeira, rolo de textura ou espátula de aço. Aplicar em uma única demão.

Para o uso de Manta Líquida: Deve ser diluída em 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. Recomenda-se aplicar três demãos cruzadas para um melhor desempenho do produto. Aplicar as demãos com um intervalo entre, no mínimo, 3 horas, ou até que o produto esteja completamente seco. O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura do ambiente. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel, trincha, broxa ou vassoura de cerdas macias. Apesar do produto ter uma secagem rápida recomenda-se liberá-lo somente 48 horas após a aplicação da última demão. Para aumentar a durabilidade, recomenda-se a aplicação de uma demão extra a cada dois anos.

Para o uso de Tinta: Diluir com 20% de água. Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

Para o uso de tinta para telha: Diluir de 30% a 35% para melhor aplicação na telha. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.ltshiner.com.br](http://www.ltshiner.com.br).\*\*Imagens ilustrativas



Ficha técnica 283 – LT Shiner Uma borracha líquida  
Rev.: 00 – 16/03/2023

**LTSHINER**

Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande  
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA